

Spesifikasi aspal emulsi kationik





© BSN 2011


Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Mangala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Ketentuan-ketentuan	2
5 Pengambilan contoh	2
6 Metode uji	3
Bibliografi.....	5
Tabel 1 - Persyaratan aspal emulsi kationik.....	4



Prakata


Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang *Spesifikasi aspal emulsi kationik* adalah revisi dari SNI 03-4798-1998, *Spesifikasi aspal emulsi kationik*. Standar ini merupakan hasil adopsi modifikasi dari AASHTO M 208-1 dan ASTM D 2397-98, *Cationic Emulsified Asphalt* dengan beberapa perubahan antara lain adanya pengujian keasaman aspal emulsi dapat diuji dengan alat potensiometrik sesuai SNI 03-4798-1998, sebagai pengganti pengujian muatan partikel aspal emulsi SNI 03-3644-1994 apabila tidak ada alat untuk pengujian tersebut adanya persyaratan CQS-1h serta adanya persyaratan penyimpanan contoh.

Modifikasi dari ASTM 2397-98 adalah:

- Adanya perubahan susunan kolom jenis aspal emulsi dari mengikat cepat menjadi dari mengikat lambat, kolom yang berisi persyaratan mengikat lambat menjadi mengikat cepat.
- Acuan normatif pada ASTM 2397-98 adalah D.140 *Practice for sampling bituminous materials* dan D.244 *Test method for emulsified asphalt*. Sedangkan pada revisi ini menggunakan acuan SNI seperti tertera pada daftar acuan.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja Bahan dan Perkerasan Jalan pada Subpanitia Teknis 91-01-S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional 08:2007 dan dibahas dalam forum konsensus tanggal 28 April 2008 di Bandung yang melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait.



Pendahuluan

Standar spesifikasi ini meliputi pengujian mutu aspal emulsi asli untuk mengetahui karakteristik (mutu) aspal emulsi kationik yang meliputi, antara lain kekentalan untuk mengetahui kekentalan aspal emulsi. Analisa saringan untuk mengetahui adanya partikel aspal emulsi yang tertahan saringan No.20 yang dapat mempengaruhi kelekatan aspal emulsi terhadap agregat. Stabilitas penyimpanan untuk mengetahui apakah aspal emulsi tetap stabil (tidak memisah antara air dan aspal) pada saat penyimpanan dan pengiriman aspal emulsi. Kemampuan penyelimutan dan ketahanan terhadap air untuk mengetahui ketahanan aspal emulsi tetap menyelimuti agregat terhadap adanya gerusan air hujan. Muatan partikel untuk mengetahui jenis muatan aspal emulsi. Uji campuran semen untuk mengetahui kecepatan aspal emulsi bereaksi dengan partikel halus, hasil pengujian ini merupakan jenis pengujian untuk identifikasi aspal emulsi jenis lambat mantap. Pengujian penyulingan untuk mengetahui beberapa kadar aspal dalam aspal emulsi serta bagaimana karakteristik aspal setelah airnya memisah.

Pengujian mutu aspal emulsi kationik ini diperlukan oleh pengguna agar diperoleh bahan yang memenuhi syarat sehingga diperoleh hasil pelaksanaan yang dapat berumur lebih lama.



Spesifikasi aspal emulsi kationik

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan ketentuan aspal emulsi kationik yang terdiri atas 7 kelas (*grade*), yang digunakan dalam pelaksanaan perkerasan.

CATATAN 1 Untuk jenis aspal emulsi lainnya, lihat SNI 03-6832.

Ke 7 kelas aspal emulsi kationik tersebut adalah:

- Aspal emulsi mengikat cepat terdiri atas CRS-1, dan CRS-2;
- Aspal emulsi mengikat sedang terdiri atas CMS-2, dan CMS-2h;
- Aspal emulsi mengikat lambat terdiri atas CSS-1, dan CSS-1h.
- Aspal emulsi mengikat lebih cepat terdiri atas CQS-1h.

2 Acuan normatif

Dokumen referensi yang terkait dengan standar ini:

SNI 06-2432, *Metode pengujian daktilitas bahan-bahan aspal.*

SNI 06-2456, *Metode pengujian penetrasi bahan bitumen.*

SNI 06-2423, *Metode pengujian keasaman dalam air dengan potensiometrik.*

SNI 03-3641, *Metode pengujian kadar air aspal emulsi.*

SNI 03-3642, *Metode pengujian kadar residu aspal emulsi dengan penyulingan.*

SNI 03-3643, *Metode pengujian aspal emulsi tertahan saringan no.20.*

SNI 03-3644, *Metode pengujian jenis muatan partikel aspal emulsi.*

SNI 03-3645, *Metode pengujian pelekatan dan ketahanan aspal emulsi terhadap air.*

SNI 03-6399, *Tata cara pengambilan contoh aspal.*

SNI 03-6721, *Metode pengujian kekentalan aspal cair dengan alat saybolt.*

SNI 03-6828, *Metode pengujian pengendapan aspal emulsi.*

SNI 03-6830, *Metode pengujian kerusakan campuran aspal emulsi dengan semen.*

SNI 03-6832, *Spesifikasi aspal emulsi anionik.*

3 Istilah dan definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut:

3.1

aspal emulsi

aspal berbentuk cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan aspal keras ke dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi sehingga diperoleh partikel aspal yang bermuatan listrik positif (kationik) atau negatif (anionik) atau tidak bermuatan listrik (nonionik)

3.2

aspal emulsi kationik

aspal cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan aspal keras ke dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi jenis kationik sehingga partikel-partikel aspal bermuatan ion positif

3.3

aspal emulsi kationik mengikat lambat (CSS)

aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara lambat setelah kontak dengan agregat

Meliputi:

- | | | |
|--|---|--|
| <i>CSS-1 (cationic slow setting-1)</i> | : | Kationik mengikat lambat-1 (Pen 100-250) |
| <i>CSS-1h (cationic slow setting-1 hard)</i> | : | Kationik mengikat lambat-1 keras (Pen 40-90) |

3.4

aspal emulsi kationik mengikat sedang (CMS)

aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara sedang setelah kontak dengan agregat

Meliputi:

- | | | |
|--|---|--|
| <i>CMS-2 (cationic medium setting-1)</i> | : | Kationik mengikat sedang-2 (Pen 100-250) |
| <i>CMS-2h (cationic medium setting-hard 2)</i> | : | Kationik mengikat sedang-2 keras (Pen 40-90) |

3.5

aspal emulsi kationik mengikat cepat (CRS)

aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara cepat setelah kontak dengan agregat

Meliputi:

- | | | |
|---|---|---|
| <i>CRS-1 (cationic rapid setting-1)</i> | : | Kationik mengikat cepat-1 (Pen 100-250) |
| <i>CRS-2 (cationic rapid setting-2)</i> | : | Kationik mengikat cepat-2 (Pen 100-250) |

3.6

aspal emulsi kationik mengikat lebih cepat (CQS)

aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara lebih cepat setelah kontak dengan agregat

Meliputi:

- | | | |
|---|---|---|
| <i>CQS-1h (cationic quick setting-1 hard)</i> | : | Kationik mengikat lebih cepat-1 keras (Pen 40-90) |
|---|---|---|

4 Ketentuan-ketentuan

- Aspal emulsi harus homogen;
- Dalam waktu 14 hari setelah penerimaan harus tetap homogen setelah diaduk dengan sempurna;
- Aspal emulsi harus memenuhi persyaratan dalam Tabel 1.

5 Pengambilan contoh

- Pengambilan contoh aspal emulsi harus dilakukan sesuai dengan SNI 03-6399;

SNI 4798:2011

- b) Contoh aspal emulsi harus disimpan dalam tempat yang bersih, tertutup rapat dan kedap udara, pada temperatur tidak kurang dari 4°C sampai saat dilakukan pengujian.

6 Metode uji

- a) Aspal emulsi kationik dalam Tabel 1, harus diuji sesuai dengan standar pengujian yang tercantum dalam Pasal 2;
- b) Dalam pengujian analisa saringan, gunakan air suling untuk membasahi dan mencuci seluruh kegiatan pengujian.



Tabel 1 - Persyaratan aspal emulsi kationik

Jenis pengujian	Satuan	Metode uji	Tipe													
			Mengikat Lambat				Mengikat Sedang				Mengikat Cepat				Mengikat lebih Cepat	
			Kelas													
			CSS-1		CSS-1h		CMS-2		CMS-2h		CRS-1		CRS-2		CQS-1h	
Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks			
A. Aspal emulsi																
1. Viskositas; <i>Saybolt Furol</i> ; 25°C	detik	SNI 03-6721	20	100	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100
2. Viskositas; <i>Saybolt Furol</i> ; 50°C	detik	SNI 03-6721	-	-	-	-	50	450	50	450	20	100	100	400	-	-
3. Stabilitas penyimpanan 24 jam	%	SNI 03-6828	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
4. Pemisahan; 35 mL; 0,8% <i>dioktyl sodium sulfosucinat</i> .	%	AASHTO T-59 Butir 7	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-
5. Kemampuan penyelimutan & ketahanan thd air	-	SNI 03-3645	-	-	-	-	Baik	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyelimutan, agregat kering	-		-	-	-	-	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyelimutan, agregat kering, setelah disemprot air	-		-	-	-	-	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyelimutan, agregat basah	-		-	-	-	-	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyelimutan, agregat basah, setelah disemprot air	-	-	-	-	-	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Muatan partikel	%	SNI 03-3644	Positif		Positif		Positif		Positif		Positif		Positif		Positif	
7. Analisis saringan	%	SNI 03-3643	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10
8. Uji campuran semen	%	SNI 03-6830	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Penyulingan :		SNI 03-3642	-	-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	-
- Destilat minyak;	% Vol Emulsi		-	-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	-
- Residu penyulingan; %	%		57	-	57	-	65	-	65	-	60	-	65	-	57	-
B. Pengujian residu penyulingan																
1. Penetrasi; 25°C; 100 gram; 5 detik	0,1 mm	SNI 06-2456	100	250	40	90	100	250	40	90	100	250	100	250	40	90
2. Daktilitas; 25°C; 5 cm/menit	Cm	SNI 06-2432	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
3. Kelarutan dalam <i>trikoloroetilena</i>	%	SNI 06-2438	97,5	-	97,5	-	97,5	-	97,5	-	97,5	-	97,5	-	97,5	-



Bibliografi

ASTM (1998), Cationic emulsified asphalt. ASTM D 2397-98.

RSNI M-04, Cara uji kelarutan aspal.

RSNI M-07, Cara identifikasi aspal emulsi kationik mantap cepat.

AASHTO R 5, Selection and use of emulsified asphalt.

